

**GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.**

Rm 10-11, 2/F, International Plaza,  
No. 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong  
Tel : 2751-6951 Fax : 2754-5018  
e-mail : [globell@netvigator.com](mailto:globell@netvigator.com)

**建议配方****内墙’ 没有钛白” 白色乳胶漆**

原料成份	配方添加量
Water (水)	23
Karson GB 250BS (羟丙基多醣) <sup>①</sup>	0.3
Prowell DA 3362 (钠盐分散剂) <sup>①</sup>	0.4
Prowell WA 8610(湿润剂) <sup>①</sup>	0.2
Prowell DF 8890(有机硅消泡剂) <sup>①</sup>	0.4
Propylene Glycol(聚丙二醇)	2.5
CC-1000(碳酸钙)	19
Huber 90C(高岭土)	14
Zinc oxide(锌白)	9.3
Water (水)	4
Sinocide IC 1012(BIT 罐内防腐剂) <sup>①</sup>	0.2
AC 261P(乳液)	10.6
Karson KB H15TA (疏水改性乳化碱溶胀增稠剂) <sup>①</sup>	0.8
Texanol(异丁酸酯)	1.2
Karson Ultra HB(遮盖聚合物) <sup>①</sup>	9.1
Water (水)	5
<b>Total</b>	<b>100</b>

注：

环球(香港) 代理有限公司、联州(广州) 化工有限公司、上海联亚化工有限公司

可提供配方中<sup>①</sup>的原材料。