

**GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.**

Rm 10-11, 2/F, International Plaza,  
No. 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong  
Tel : 2751-6951 Fax : 2754-5018  
e-mail : [globell@netvigator.com](mailto:globell@netvigator.com)

**建议配方****水性低 VOC 聚胺塑料清漆(ABS 硬胶)**

原料成份	配方添加量
Water (水)	4
PU-0119 (水性聚胺树脂) <sup>①</sup>	80
Butyl Diglycol(丁基乙二醇)	4
Karson GB 095WA(湿润剂) <sup>①</sup>	0.5
Tego Foamex 825(消泡剂)	0.5
*Prowell TA 2245(10%稀释溶液) <sup>①</sup>	2.5
Karson GB 099WA(氟碳湿润剂) <sup>①</sup>	1.5
Water (水)	7
<b>Total</b>	<b>100</b>
<b>*Prowell TA 2245(10%稀释溶液) 做法</b>	
Prowell TA 2245(疏水改性乙氧基聚氨酯增稠剂) <sup>①</sup>	25
Butyl Diglycol(丁基乙二醇)	5
Water (水)	70

注：

环球(香港) 代理有限公司、联州(广州) 化工有限公司、上海联亚化工有限公司

可提供配方中<sup>①</sup>的原材料。