

**GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.**

环球(香港)代理有限公司  
香港九龙九龙湾常悦道20号  
环球工商大厦2楼10-11室  
电话: 852-2751 6951 传真: 852-2754 5018  
电邮: [globell@netvigator.com](mailto:globell@netvigator.com)

国内联络处: 联州(广州)化工有限公司 上海联亚化工有限公司  
电话: (86)20-8209 1046 / 8222 3475 电话: (86)21-6482 2282 / 6482 9065  
传真: (86)20-8222 3428 传真: (86)21-6482 2281  
电邮: [globelgz@pub.guangzhou.gd.cn](mailto:globelgz@pub.guangzhou.gd.cn) 电邮: [gbcsh@sh163.net](mailto:gbcsh@sh163.net)

## 水性砂纹漆

参考配方编号: WTP 001

Material(原材料)	Percentage 成份比(W/W)
Water(水)	20
GB-250BS(羟丙基多醚)	0.1
GB-020DA(聚丙烯铵盐分散剂)	0.5
GB-086WA(润湿剂)	0.2
GB-088DF(消泡剂)	0.3
Titanium Dioxide 828(进口钛白)	15
China Clay(中国高岭土)	12
Calcium Carbonate(国产碳酸钙)	10
PropylTex 100S(砂纹粉)	10
AMP 95(PH 稳定剂)	0.2
High Speed Dispersion For 20 minutes(高速分散 20 分钟)	
DF4041(防霉防藻剂)	0.2
IC1012(BIT 防腐剂)	1
GB-088DF(消泡剂)	0.2
Texanol(2,2,4-三甲基-1)	1.5
Emulsion 261(纯丙乳液)	25
GB-218TA(疏水聚氨增稠剂)	0.5
GB-220TA(疏水聚氨增稠剂)	0.8
Water(水)	2.5