



GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.

环球(香港)代理有限公司

香港九龙九龙湾常悦道 20 号

环球工商大厦 2 楼 10-11 室

电话 : 852-2751 6951

传真 : 852-2754 5018

电邮 : globell@netvigator.com

国内联络处: 联州(广州)化工有限公司

电话: (86)20-8209 1046 / 8222 3475

传真: (86)20-8222 3428

电邮: globelgz@pub.guangzhou.gd.cn

上海联亚化工有限公司

电话: 86)21-6482 2282 / 6482 9065

传真: (86)21-6482 2281

电邮: gbcsh@sh163.net

水性弹性拉毛涂料

参考配方编号: WEP 001

Material(原材料)	Percentage 成份比 (W/W)
Water(水)	10
Karson GB-250BS(羟丙基多醣)	0.1
Prowell DA 8894(聚丙烯铵盐分散剂)	0.5
Prowell WA 8610(润湿剂)	0.2
Prowell DF 8264(消泡剂)	0.3
Titanium Dioxide 828(进口钛白)	20
China Clay(中国高岭土)	4
Calcium Carbonate(国产碳酸钙)	14
AMP 95(PH 稳定剂)	0.2
High Speed Dispersion For 20 minutes(高速分散 20 分钟)	
DF4041(防霉防藻剂)	0.2
IC1012(BIT 防腐剂)	1
Prowell DF 8264 (消泡剂)	0.2
Texanol(2,2,4-三甲基-1)	2
Emulsion 400(国产苯丙乳液)	40
Karson KB-H6TA(碱增稠剂)	0.5
Water(水)	6.8