



## GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.

环球(香港)代理有限公司

香港九龙九龙湾常悦道 20 号

环球工商大厦 2 楼 10-11 室

电话 : 852-2751 6951

传真 : 852-2754 5018

电邮 : [globell@netvigator.com](mailto:globell@netvigator.com)

国内联络处: 联州(广州)化工有限公司

电话: (86)20-8209 1046 / 8222 3475

传真: (86)20-8222 3428

电邮: [globelgz@pub.guangzhou.gd.cn](mailto:globelgz@pub.guangzhou.gd.cn)

上海联亚化工有限公司

电话: (86)21-6482 2282 / 6482 9065

传真: (86)21-6482 2281

电邮: [gbcsh@sh163.net](mailto:gbcsh@sh163.net)

### 水性聚胺脂光面木器清漆

参考配方编号: **WPU 001**

Material(原材料)	Percentage 成份比(W/W)
INCOREZ W2200(聚氨/丙烯酸分散液)	80
Surfynol 104E(润湿剂)	0.5
Prowell DF 8264(消泡剂)	0.4
Butyl Diglycol(乙二醇丁醚)	4.5
Water(水)	4.5
Microspersion 504E(MPI 聚乙烯蜡浆)	3
Prowell TA 2350(疏水聚氨增稠剂)	1
Karson GB-099WA(聚氨氟碳混合液)	0.5
IC 1038(BIT 防腐剂)	0.1
Water(水)	5.5