



## GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.

环球(香港)代理有限公司  
香港九龙九龙湾常悦道 20 号  
环球工商大厦 2 楼 10-11 室  
电话 : 852-2751 6951      传真 : 852-2754 5018  
电邮 : [globell@netvigator.com](mailto:globell@netvigator.com)

国内联络处: 联州(广州)化工有限公司  
电话: (86)20-8209 1046 / 8222 3475  
传真: (86)20-8222 3428  
电邮: [globelgz@pub.guangzhou.gd.cn](mailto:globelgz@pub.guangzhou.gd.cn)

上海联亚化工有限公司  
电话: (86)21-6482 2282 / 6482 9065  
传真: (86)21-6482 2281  
电邮: [gbcsh@sh163.net](mailto:gbcsh@sh163.net)

## Technical Data Sheet

### 技术数据说明书

## KARSON KB H15 TA

- 1) 增稠剂, 为低黏度碱溶胀乳液型。比高分子量纤维素型增稠剂有更好的抗辊涂飞溅性。
- 2) 适用范围从平光到有光的内外墙乳胶漆。通常与其他增稠剂配合使用, 也能改善低剪切粘度, 因防沉降性和墙面抗流挂性佳, 能改善油漆储存稳定性, 同时不影响漆膜光泽。
- 3) 如在涂料中作为主增稠剂, 有较高的凝胶结构和屈服值。

### ■ 产品特点和优势

- 抗辊涂飞溅、抗流挂性好同时不影响光泽
- 抗微生物侵袭能力强
- 因其 PH 值稳定, 使涂料黏度稳定
- 适用于立体花纹效果的涂料

### ■ 化学描述

丙烯酸聚合物

### ■ 物理性质

以下为典型数据, 但不应被视为规格:

质量固含量 (%)	29 - 31
密度 (公斤/升)	Ca 1.05 (在 25°C)
粘度 (厘泊)	<70 (在 25°C)
PH 值	2 - 3.5
化学类型	碱溶胀乳液型增稠剂
离子性	阴离子

### ■ 使用方法

1. 调节涂料的 PH 值到 8.0-9.0, 加入 **KB H15 TA** (以水稀释, 1:1 的比例)
2. 加入时以低速搅拌, 当到达所需粘度后, 停止加入。

### ■ 包装

20 公斤或 200 公斤/桶