



GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.

环球(香港)代理有限公司
香港九龙九龙湾常悦道20号
环球工商大厦2楼10-11室
电话: 852-2751 6951 传真: 852-2754 5018
电邮: globell@netvigator.com

国内联络处: 联州(广州)化工有限公司
电话: (86)20-8209 1046 / 8222 3475
传真: (86)20-8222 3428
电邮: globelgz@pub.guangzhou.gd.cn

上海联亚化工有限公司
电话: (86)21-6482 2282 / 6482 9065
传真: (86)21-6482 2281
电邮: gbcsh@sh163.net

Technical Data Sheet

技术数据说明书

KARSON KB H72 TA

1) 增稠剂, 为碱溶胀乳液型。建议用于内墙平光涂料中, 是纤维素类增稠剂的替代品, 具有成本低, 性能高的优异性。

2) 有良好的施工性能和手感, 与中分子量的纤维素类增稠剂和改性纤维素类增稠剂非常类似, 在大多数配方中具有更高的高剪切粘度、抗辊涂飞溅性优异, 流平性良好。

3) 设计用于广泛的涂料配方, 性能优异。特别适用于醋丙低光泽内墙涂料, 包括高于临界PVC、低体积固含涂料。

■ 产品特点和优势

- 价格经济、降低成本
- 优异的施工性能, 有利于建立高剪切粘度, 上漆量大, 有助于提高遮盖, 极好的抗飞溅性
- 黏度低、抗沉降性佳, 增长油漆储存时间
- 抗微生物侵袭能力强, 减少影响油漆黏度

■ 物理性质

以下为典型数据, 但不应被视为规格:

质量固含量 (%)	29 - 31
粘度 (厘泊, 在 25°C)	70 max
PH 值	2 - 3.5
密度 (在 25°C)	CA. 1.05
化学类型	碱溶胀乳液型增稠剂
离子性	阴离子

■ 使用方法

1. 调节涂料的 PH 值到 8.0-9.0, 加入 **KB H72 TA** (以水稀释, 1:1 的比例)
2. 加入时以低速搅拌, 当到达所需粘度后, 停止加入。

■ 包装

20 公斤或 200 公斤/桶