



GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.

环球(香港)代理有限公司
香港九龙九龙湾常悦道20号
环球工商大厦2楼10-11室

电话：852-2751 6951 传真：852-2754 5018
电邮：globell@netvigator.com

国内联络处：联州(广州)化工有限公司
电话：(86)20-8209 1046 / 8222 3475
传真：(86)20-8222 3428
电邮：globelgz@pub.guangzhou.gd.cn

上海联亚化工有限公司
电话：(86)21-6482 2282 / 6482 9065
传真：(86)21-6482 2281
电邮：gbcsh@sh163.net

Technical Data Sheet

技术数据说明书

KARSON KB M35 TA

1) 增稠剂，为碱溶胀乳液型。可在涂料中作为协同增稠剂，有效建立中剪切粘度。如作为主要增稠剂，也能改善涂料的流平、流动性。

2) 适用于内墙、外墙涂料。但在外墙涂料体系中，要注意涂膜起泡的情况。

■ 产品特点和优势

- 价格经济，降低成本
- 改善抗飞溅性
- 改善流平和流动
- 抗微生物侵袭

■ 化学描述

丙烯酸聚合物

■ 物理性质

以下为典型数据，但不应被视为规格：

质量固含量 (%)	29 - 31
粘度 (厘泊, 在 25°C)	70 max
PH 值	2 - 3.5
密度 (在 25°C)	CA. 1.04 - 1.06
化学类型	阴离子碱溶胀乳液型增稠剂
离子性	阴离子

■ 使用方法

1. 调节涂料的 PH 值到 8.0-9.0，加入 **KB M35 TA** (以水稀释，1:1 的比例)
2. 加入时以低速搅拌，当到达所需粘度后，停止加入。

■ 包装

20 公斤或 200 公斤/桶